

Prodima Injektionscreme

Hochkonzentrierte Injektionscreme harz- / silanbasiert, lösungsmittelfrei

Eigenschaften:

Die Injektionscreme ist eine hochkonzentrierte, anwendungsfertige, harz- silanbasierte, wässrige Injektionscreme. Im Mauerwerk führt es zur Hydrophobierung der Kapillaren und dringt in feinste Kapillaren ein.

Anwendungsgebiete:

Die Injektionscreme wird zur nachträglichen Injektion gegenkapillar aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt. Durch diese spezielle Formulierung mit hohem Wirkstoffgehalt ist sie bis zu Durchfeuchtungsgraden von 95 % einsetzbar. Bei allen mineralischen Baustoffen, außer Porenbeton einsetzbar. Durch die cremartige Konsistenz ist die Injektionscreme ohne aufwendige Vorarbeiten, wie das Verfüllen von Hohlräumen, anzuwenden.

Technische Daten:

Basis:	Harz/Silan-Kombination
Farbe:	weiß
Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C
Dichte:	ca. 0,85 g/cm ³
Konsistenz:	pastös, standfest
Feststoffgehalt:	ca. 85 %

Vorbereitung des Untergrundes:

Der schadhafte Altputz ist mindestens 80 cm über den erkennbaren Feuchtigkeitsschaden zu entfernen. Sandende, mürbe, zerstörte Fugen sind mindestens 2 cm tief auszukratzen. Ggfs. ist die Oberfläche mechanisch zu reinigen. Ausbrüche und offene Fugen sind vorab zu schließen. Im Anschluss werden Bohrlöcher im Durchmesser von 12 - 16 mm im Abstand von 8 - 12 cm horizontal in die Lagerfuge erstellt. Die Tiefe des Bohrlochs beträgt Wandstärke minus 5 cm (Beispiel: 40 cm Wandstärke = 35 cm Bohrlochtiefe). Die Bohrlöcher sind mit ölfreier Druckluft auszublasen. Bei zweireihiger Bohrung darf ein Höhenversatz der Bohrlöcher von 8 - 12 cm nicht überschritten werden.

Verarbeitung:

Die Injektionscreme kann über 1K-Injektionsgeräte oder Druckluftspritzen mit Injektionslanzen nahezu drucklos verarbeitet werden. Die Injektion in die Bohrlöcher erfolgt von hinten nach vorne, dazu wird die Injektionslanze bis ans Ende des Bohrlochs eingeführt und bei Betätigung der Injektionspistole wird diese langsam aus dem Bohrloch herausgezogen. Es ist darauf zu achten, dass das Bohrloch komplett mit der Injektionscreme gefüllt wird. Bei zweireihiger Bohrung beginnt die Injektion an der untersten Bohrlochreihe.

Verbrauch:

Abhängig von Wanddicke

Beispiel:

Wanddicke: 12 cm: ca. 140 ml/lfd.m (310 ml für ca. 2,2 m)
Wanddicke: 24 cm: ca. 330 ml/lfd.m (310 ml für ca. 0,9 m)
36 cm Wandstärke: 510 ml

Wir empfehlen einen Sicherheitszuschlag von mind. 10 % in den Verbrauch einzukalkulieren.

Sofort können die Bohrlöcher mit einem Spezialmörtel verschlossen bzw. verfüllt werden. Zur Trocknung der Wände oberhalb des injizierten Wandbereiches ist darauf zu achten, dass keine dichten Wandanstriche oder Beschichtungen vorhanden sind, diese sind ggfs. zu entfernen. Für ausreichende Trocknungsbedingungen ist zu sorgen, eventuell sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Je nach Schadensbild und Ursache sind weitere Abdichtungsmaßnahmen vorzunehmen, wie z. B. der Auftrag eines diffusionsoffenen Sanierputzes, einer Bauwerksaußenabdichtung oder Bauwerksinnenabdichtung.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Arbeitsgeräte und Werkzeuge sind unmittelbar nach der Anwendung mit Wasser zu reinigen. Hinweise des WTA-Merkblattes „4-4-04 Mauerwerksinjektion“ beachten.

Lagerfähigkeit:

12 Monate
(kühl, frostfrei und trocken im Originalgebinde).

Lieferform:

1 l Schlauchbeutel
2/5/10 l Kunststoffeimer

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

PRODIMA
Diamantwerkzeuge +
Maschinen

PRODIMA GmbH
Steinweg 11
34286 Spangenberg

056 63 / 93 9 - 160
info@prodima.de

www.prodima.de